

Teak

TEST CHIMICI CHEMICAL TEST

PROPRIETÀ PROPERTY	RIF. NORMATIVO TEST METHOD	PRESTAZIONI PERFORMANCE
Metalli pesanti: Cromo totale, Alluminio, Titanio, Zirconio, Ferro Metals: Chrome, Aluminum, Titanium, Zirconium, Iron	UNI EN ISO 17072-2	≤ 1000 mg/Kg

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE COLOR FASTNESS

PROPRIETÀ PROPERTY	RIF. NORMATIVO TEST METHOD	PRESTAZIONI PERFORMANCE
Solidità del colore allo strofinio a secco, 50 cicli - Scarico <i>Dry rub fastness, 50 cycles - Discharge</i>	EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco, 50 cicli - Degradazione <i>Dry rub fastness, 50 cycles - Degradation</i>	EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 20 cicli - Scarico <i>Wet rub fastness, 20 cycles - Discharge</i>	EN ISO 11640	≥ 2 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 20 cicli - Degradazione <i>Wet rub fastness, 20 cycles - Degradation</i>	EN ISO 11640	≥ 2 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore acalino, 20 cicli - Scarico <i>Artificial solution rub fastness, 20 cycles - Discharge</i>	EN ISO 11640 / EN ISO 11641	≥ 2 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore acalino, 20 cicli - Degradazione <i>Artificial solution rub fastness, 20 cycles - Degradation</i>	EN ISO 11640 / EN ISO 11641	≥ 2 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore alla luce artificiale / Fastness to light	EN ISO 105-B02 (Met. 3)	≥ 2/3 Scala dei Blu / Blue Scale

TEST FISICI PHYSICAL CHARACTERISTICS

PROPRIETÀ PROPERTY	RIF. NORMATIVO TEST METHOD	PRESTAZIONI PERFORMANCE
Carico di strappo / Tear strength	EN ISO 3377-1	> 20 N
Solidità del colore alla goccia d'acqua - Valutazione dopo 16 ore <i>Color fastness to water drop - Evaluation after 16 hours</i>	EN ISO 15700	≥ 3 (nessun rigonfiamento permanente) Scala dei Grigi <i>≥ 3 (no permanent swelling) Grey Scale</i>

CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE ADVICES FOR CLEANING AND MAINTENANCE

Evitare la luce diretta del sole <i>Avoid placing leather near direct sun</i>	Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto <i>Dust regularly with a soft and dry cloth</i>
Evitare l'esposizione a fonti di calore <i>Keep the leather away from heat sources</i>	

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL_DANI
THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL_DANI

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA SYSTEM CERTIFICATIONS

	COMPANY WITH ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 14001	COMPANY WITH SAFETY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 45001	COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001	COMPANY WITH INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO/IEC 27001 VALID FOR IT DEPARTMENT	COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV IATF 16949	COMPANY WITH ENERGY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 50001		
--	---	--	--	--	--	---	--	--

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO PRODUCT CERTIFICATIONS

LEATHER FROM ITALY FULL CYCLE UNI EN 16484:2015	TRACEABILITY TRC_SC_410	LEATHER CLAIM UNI ISO/TS 17033:2020	5 ANIMAL WELFARE FREEDOMS ECOLOGICAL LEATHER

RICONOSCIMENTI AWARDS



I COLORI DEL PRODOTTO SONO SOGGETTI A VARIAZIONE, LA LORO DISPONIBILITÀ SARÀ CONFIRMATA IN SEDE DI ORDINE. PRODUCT COLORS ARE SUBJECT TO CHANGE, THEIR AVAILABILITY WILL BE CONFIRMED AT THE MOMENT OF THE ORDER.

ADERENTE A JOININ



I TEST SONO ESEGUITI NEL RISPETTO DELLE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI. PER VISIONARE L'ULTIMA VERSIONE INQUADRA QUI. TESTS ARE PERFORMED PERIODICALLY IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT PROVISIONS. TO VIEW THE LATEST VERSION: CLICK HERE.



DANI S.p.A.

Z.I. Via della Concia, 186
36071 Arzignano (VI) Italy
Tel. +39 0444 454111
www.gruppodani.com

