

# Gomma Minus

## TEST SOLIDITÀ DEL COLORE COLOR FASTNESS

PROPRIETÀ PROPERTY	RIF. NORMATIVO TEST METHOD	PRESTAZIONI PERFORMANCE
Resistenza alla flessione, 30.000 cicli <i>Flex resistance, 30.000 cycles</i>	UNI EN ISO 5402-1	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore alla luce artificiale <sup>1</sup> <i>Fastness to light</i>	UNI EN ISO 105-B02 (Met. 3)	≥ 4 Scala dei Blu <i>Blue Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco, 150 cicli <i>Dry rub fastness, 150 cycles</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 20 cicli <i>Wet rub fastness, 20 cycles</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore alla goccia d'acqua <i>Colour fastness to water drop</i>	UNI EN ISO 15700	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Resistenza all'abrasione (Martindale), 6.400 cicli <i>Abrasion resistance (Martindale), 6.400 cycles</i>	UNI EN 13520 (9 kPa)	Nessuna abrasione <i>No abrasion</i>

## TEST FISICI PHYSICAL CHARACTERISTICS

PROPRIETÀ PROPERTY	RIF. NORMATIVO TEST METHOD	PRESTAZIONI PERFORMANCE
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	UNI EN ISO 3376	≥ 10 N/mmq
Adesione della rifinizione <i>Adhesion of finish</i>	UNI EN ISO 11644	≥ 2,0 N/10mm

<sup>1</sup> Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano audit attuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito  
*The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement*

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL\_DANI  
*THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL\_DANI*

## CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE ADVICES FOR CLEANING AND MAINTENANCE

Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro  
*Spots can be cleaned with a lightly damp cloth and mild soap*

Asciugare immediatamente dopo il trattamento  
*Dry immediately after the treatment*

Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia  
*Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain*

Evitare l'esposizione a fonti di calore  
*Keep the leather away from direct heat*

Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto  
*Dust regularly with a soft and dry cloth*

Evitare la luce diretta al sole  
*Avoid any direct exposure to the sun*

### CERTIFICAZIONI DI SISTEMA SYSTEM CERTIFICATIONS



### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO PRODUCT CERTIFICATIONS



### RICONOSCIMENTI AWARDS



### ADERENTE A JOIN IN



**DANI S.p.A.**  
Z.I. Via della Concia, 186  
36071 Arzignano (VI) Italy  
Tel. +39 0444 454111  
[www.gruppodani.com](http://www.gruppodani.com)



I TEST SONO ESEGUITI NEL RISPETTO DELLE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI. PER VISIONARE L'ULTIMA VERSIONE INQUADRA QUI. TESTS ARE PERFORMED PERIODICALLY IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT PROVISIONS. TO VIEW THE LATEST VERSION: CLICK HERE.