

## TEST SOLIDITÀ DEL COLORE *COLOR FASTNESS*

| PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>                                                                                   | RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i> | PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Resistenza alla flessione, 30.000 cicli<br><i>Flex resistance, 30.000 cycles</i>                            | UNI EN ISO 5402-1                 | ≥ 3 Scala dei Grigi<br><i>Grey scale</i> |
| Solidità del colore alla luce artificiale*<br><i>Fastness to light</i>                                      | UNI EN ISO 105-B02 (Met. 3)       | ≥ 4 Scala dei Blu<br><i>Blue scale</i>   |
| Solidità del colore allo strofinio a secco, 150 cicli<br><i>Dry rub fastness, 150 cycles</i>                | UNI EN ISO 11640                  | ≥ 3 Scala dei Grigi<br><i>Grey scale</i> |
| Solidità del colore allo strofinio a umido, 20 cicli<br><i>Wet rub fastness, 20 cycles</i>                  | UNI EN ISO 11640                  | ≥ 3 Scala dei Grigi<br><i>Grey scale</i> |
| Solidità del colore alla goccia d'acqua<br><i>Color fastness to water drop</i>                              | UNI EN ISO 15700                  | ≥ 3 Scala dei Grigi<br><i>Grey scale</i> |
| Resistenza all'abrasione (Martindale), 6.400 cicli<br><i>Abrasion resistance (Martindale), 6.400 cycles</i> | UNI EN 13520 (9 kPa)              | Nessuna abrasione<br><i>No abrasion</i>  |

## TEST FISICI *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

| PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>                              | RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i> | PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Resistenza alla trazione<br><i>Tensile strength</i>    | UNI EN ISO 3376                   | ≥ 10 N/mmq                     |
| Adesione della rifinitura<br><i>Adhesion of finish</i> | UNI EN ISO 11644                  | ≥ 2,0 N/10mm                   |

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL\_DANI  
THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL\_DANI

\* Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano di audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito  
The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement

### CERTIFICAZIONI DI SISTEMA *SYSTEM CERTIFICATIONS*



### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO *PRODUCT CERTIFICATIONS*



### RICONOSCIMENTI *AWARDS*



### ADERENTE A *JOIN IN*

