

Split Dafne

TEST CHIMICI *CHEMICAL TEST*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Fogging Gravimetrico <i>Fogging, Gravimetric</i>	ISO 17071_B	≤ 5 mg

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE *COLOR FASTNESS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco, 2000 cicli <i>Dry rub fastness, 2000 cycles</i>	ISO 11640	≥ 4/5 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 1000 cicli <i>Wet rub fastness, 1000 cycles</i>	ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore acido, 500 cicli <i>Acid sweat rub fastness, 500 cycles</i>	ISO 11640 / ISO 11641	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con etanolo, 10 cicli <i>Ethanol rub fastness, 10 cycles</i>	ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey scale</i>
Solidità del colore alla luce artificiale <i>Color fastness to artificial light</i>	ISO 105-B02	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey scale</i>

TEST FISICI *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Morbidezza Ø 25 mm <i>Softness Ø 25 mm</i>	ISO 17235	2.5 - 3.5 mm
Resistenza a lacerazione <i>Tear strenght</i>	ISO 3377-1	≥ 25 N
Resistenza ai fori di cucitura <i>Stitch tear resistance</i>	ISO 23910	≥ 60 N
Adesione della rifinitura <i>Adhesion of finish</i>	ISO 11644	≥ 10,0 N/cm
Resistenza all'abrasione - Taber Test - CS10, 1 Kg 500 cicli <i>Abrasion resistance - Taber Test - CS10, 1 Kg 500 cycles</i>	ISO 17076-1	Nessun danno superficiale / <i>No surface damage</i>
Infiammabilità <i>Flammability</i>	ISO 3795	≤ 100 mm/min.

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL_DANI
THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL_DANI

CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE

ADVICES FOR CLEANING AND MAINTENANCE

Evitare la luce diretta al sole <i>Avoid any direct exposure to the sun</i>	Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto <i>Dust regularly with a soft and dry cloth</i>
Evitare l'esposizione a fonti di calore <i>Keep the leather away from direct heat</i>	Non usare diluenti, detersivi, benzina o alcool per pulire la pelle <i>Do not use thinners, detergents, of petrol or pure alcohol to clean leather</i>
Asciugare immediatamente dopo il trattamento <i>Dry immediately after the treatment</i>	Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro <i>Spots can be washed off using a lightly damp cloth with mild soap</i>
Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia <i>Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain</i>	

Split Dafne

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA *SYSTEM CERTIFICATIONS*

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 14001

COMPANY WITH
SAFETY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 45001

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

COMPANY WITH
INFORMATION SECURITY
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO/IEC 27001
VALID FOR IT
DEPARTMENT

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
IATF 16949

COMPANY WITH
ENERGY MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 50001



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO *PRODUCT CERTIFICATIONS*

S-P-00344 EPD®
environdec.com

EPD & PROCESS EPD
ISO 14025



TRACEABILITY
TRC_SC_410



CARBON FOOTPRINT
OF PRODUCT

RICONOSCIMENTI *AWARDS*



ADERENTE A *JOIN IN*



DANI S.p.A.
Z.I. Via della Concia, 186
36071 Arzignano (VI) Italy
Tel. +39 0444 454111
www.gruppodani.com



I COLORI DEL PRODOTTO SONO SOGGETTI A VARIAZIONE,
LA LORO DISPONIBILITÀ SARÀ CONFERMATA IN SEDE DI
ORDINE. PRODUCT COLORS ARE SUBJECT TO CHANGE,
THEIR AVAILABILITY WILL BE CONFIRMED AT THE
MOMENT OF THE ORDER.

I TEST SONO ESEGUITI NEL RISPETTO DELLE PIÙ RECENTI
DISPOSIZIONI. TESTS ARE PERFORMED PERIODICALLY IN
ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT PROVISIONS.