

# New Madame

## TEST SOLIDITÀ DEL COLORE *COLOR FASTNESS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Resistenza alla flessione, 10.000 cicli <i>Flex resistance, 30.000 cycles</i>	UNI EN ISO 5402-1	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore alla luce artificiale <sup>1</sup> <i>Fastness to light</i>	UNI EN ISO 105-B02 (Met. 3)	≥ 2/3 Scala dei Blu <i>Blue Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco, 100 cicli <i>Dry rub fastness, 150 cycles</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 20 cicli <i>Wet rub fastness, 20 cycles</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 2/3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Resistenza all'abrasione (Martindale), 3.200 cicli <i>Abrasion resistance (Martindale), 3.200 cycles</i>	UNI EN 13520 (9 kPa)	Nessuna abrasione <i>No abrasion</i>

## TEST FISICI *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	UNI EN ISO 3376	≥ 8 N/mm <sup>2</sup>
Carico di strappo <i>Tear strength</i>	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
Adesione della rifinitura <i>Adhesion of finish</i>	UNI EN ISO 11644	≥ 2,0 N/10mm

<sup>1</sup> Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano audit attuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito  
*The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement*

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL\_DANI  
*THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL\_DANI*

## CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE *ADVICES FOR CLEANING AND MAINTENANCE*

Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro  
*Spots can be cleaned with a lightly damp cloth and mild soap*

Asciugare immediatamente dopo il trattamento  
*Dry immediately after the treatment*

Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia  
*Do not rub. Use a circular motion working toward the centre of the stain*

Evitare l'esposizione a fonti di calore  
*Keep the leather away from direct heat*

Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto  
*Dust regularly with a soft and dry cloth*

Evitare la luce diretta al sole  
*Avoid any direct exposure to the sun*

### CERTIFICAZIONI DI SISTEMA *SYSTEM CERTIFICATIONS*



### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO *PRODUCT CERTIFICATIONS*



### RICONOSCIMENTI AWARDS



### ADERENTE A *JOIN IN*



**DANI S.p.A.**  
Z.l. Via della Concia, 186  
36071 Arzignano (VI) Italy  
Tel. +39 0444 454111  
[www.gruppodani.com](http://www.gruppodani.com)

