

Evolution Nabuk

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE COLOR FASTNESS

PROPRIETÀ PROPERTY	RIF. NORMATIVO TEST METHOD	PRESTAZIONI PERFORMANCE
Solidità del colore allo strofinio a secco, 500 cicli - Scarico <i>Dry rub fastness, 500 cycles - Discharge</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a secco, 500 cicli - Degradazione <i>Dry rub fastness, 500 cycles - Degradation</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 100 cicli - Scarico <i>Wet rub fastness, 100 cycles - Discharge</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio a umido, 100 cicli - Degradazione <i>Wet rub fastness, 100 cycles - Degradation</i>	UNI EN ISO 11640	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore artificiale, 100 cicli - Scarico <i>Artificial solution rub fastness, 100 cycles - Discharge</i>	UNI EN ISO 11640 / ISO 11641	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore allo strofinio con sudore artificiale, 100 cicli - Degradazione <i>Artificial solution rub fastness, 100 cycles - Degradation</i>	UNI EN ISO 11640 / ISO 11641	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Solidità del colore alla luce artificiale* <i>Fastness to light*</i>	UNI EN ISO 105-B02 (Met.3)	≥ 5 Scala dei Blu <i>Blue Scale</i>
Resistenza alle macchie - Caffè Marca: Nescafe Classic caffè istantaneo (2,0 g. / 100 ml di acqua bollente. Temperatura del caffè > 60°C). Valutazione dopo la pulizia con il detergente pelli DANI. <i>Soiling resistance - Coffee Brand: Nescafe Classic Instant coffee (2,0g. / 100ml boiling water. Coffee application temperature > 60 °C). Evaluation after cleaning with DANI leather cleaner.</i>	UNI ISO 12720	≥ 3/4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Resistenza alle macchie - Vino rosso Marca: Freschello Red Wine di Cielo e Terra. Valutazione dopo la pulizia con il detergente per pelli di DANI. <i>Soiling resistance - Red Wine Brand: Freschello Red Wine by Cielo e Terra. Evaluation after cleaning with DANI leather cleaner.</i>	UNI ISO 12720	≥ 3 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Resistenza alle macchie - Ketchup Marca: Heinz Tomato Ketchup. Valutazione dopo la pulizia con il detergente per pelli di DANI. <i>Soiling resistance - Ketchup Brand: Heinz Tomato Ketchup. Evaluation after cleaning with DANI leather cleaner.</i>	UNI ISO 12720	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Resistenza alle macchie - Olio Marca: MONINI Classico olio extravergine di oliva. Valutazione dopo la pulizia con il detergente per pelli di DANI. <i>Soiling resistance - Oil Brand: MONINI Classico olio extravergine di oliva. Evaluation after cleaning with DANI leather cleaner.</i>	UNI ISO 12720	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Resistenza alle macchie - Coca-Cola. Valutazione dopo la pulizia con il detergente per pelli di DANI. <i>Soiling resistance - Red Wine Brand: Freschello Red Wine by Cielo e Terra. Evaluation after cleaning with DANI leather cleaner.</i>	UNI ISO 12720	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Resistenza alle macchie - Ketchup Marca: Heinz Tomato Ketchup. Valutazione dopo la pulizia con il detergente per pelli di DANI. <i>Soiling resistance - Ketchup Brand: Heinz Tomato Ketchup. Evaluation after cleaning with DANI leather cleaner.</i>	UNI ISO 12720	≥ 5 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>
Pulibilità dopo trasferimento con tessuto denim, 1000 cicli 12 kPa. Valutazione dopo la pulizia con il detergente per pelli di DANI. <i>Cleanability after denim indigo dye transfer, 1000 cycles, 12kPa. Evaluation after cleaning with DANI leather cleaner.</i>	ISO 26082-1 / Cotton Jeans; Indigo/Sulfur black; soiled with sebum and pigment PV 3968	≥ 4 Scala dei Grigi <i>Grey Scale</i>

TEST FISICI PHYSICAL CHARACTERISTICS

PROPRIETÀ PROPERTY	RIF. NORMATIVO TEST METHOD	PRESTAZIONI PERFORMANCE
Adesione della rifinitura a secco <i>Adhesion of finish dry</i>	UNI EN ISO 11644	≥ 5,0 N/10 mm
Resistenza alla flessione, 30.000 cicli <i>Flex resistance, 30.000 cycles</i>	UNI EN ISO 5402-1	Nessuna rottura <i>No cracks</i>
Carico di strappo <i>Tear strength</i>	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N

Test di infiammabilità / *Flammability tests*: EN 1021-1, EN 1021-2, BS5852:Source 0, BS5852:Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC*

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL_DANI
THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL_DANI

*Test eseguiti periodicamente sui campioni di pellame secondo il piano audit annuale. Il processo di produzione standard garantisce la conformità al requisito

*The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA SYSTEM CERTIFICATIONS



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO PRODUCT CERTIFICATIONS



RICONOSCIMENTI AWARDS



ADERENTE A JOIN IN





DANI S.p.A.
Z.I. Via della Concia, 186
36071 Arzignano (VI) Italy
Tel. +39 0444 454111
www.gruppodani.com

